

POLIPROPILENO



CABOS TORCIDOS 3 PERNAS



Aplicações:

Principalmente na Pesca: estropos, cabos laterais, cubierta de limas, guias e outras.

| Diâmetro (mm) | Comprimento (l) (m) | Peso rolo (kg) | Carga de ruptura (kg) |
|---------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| 4 | 1000 | 8,5 | 220 |
| 5 | 220 | 2,8 | 425 |
| 6 | 220 | 4,0 | 620 |
| 7 | 220 | 5,3 | 820 |
| 8 | 220 | 7,0 | 1090 |
| 10 | 220 | 10,0 | 1600 |
| 12 | 220 | 15,0 | 2250 |
| 14 | 220 | 20,0 | 3100 |
| 16 | 220 | 26,0 | 3850 |
| 18 | 220 | 32,0 | 4950 |
| 20 | 220 | 40,0 | 5950 |
| 22 | 220 | 48,0 | 7150 |
| 24 | 220 | 56,0 | 8350 |
| 26 | 220 | 65,0 | 9650 |
| 28 | 220 | 77,0 | 11000 |
| 30 | 220 | 88,0 | 12500 |
| 32 | 220 | 100,0 | 13750 |
| 34 | 220 | 113,0 | 15350 |
| 36 | 220 | 126,0 | 17400 |

Característica da fibra:

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Peso específico | 0,91 gr./cm ³ | Resistência à abrasão | Boa |
| Ponto de fusão | 165°C | Resistência aos raios UV | Boa |
| Absorção de água | NÃO | Resistência à químicos usuais | Excelente |
| Alongamento | Moderado | Redução de carga molhada | 0% |

(1) Consulte-nos por outros comprimentos fora dos especificados nas tabelas.